

試 験 成 績 表

殿

大光ルート産業(株)いわき工場

福島県いわき市好間工業団地3-6
T E R 0246-36-7787
J I S 認証番号 J P 0308017



品 名	ルートライン 白
規 格	JIS K 5665 3種1号

課 長	検査員
	

試 験 項 目	規 格	成 績
密度 (23℃) g/cm ³	2.3 以下	2.01
軟 化 点 ℃	80 以上	105
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
タ イ ヤ 付 着 性	3分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。	合格
拡散反射率 (白に限る。) %	75 以上	78
黄 色 度 (白に限る。)	0～0.10	0.05
耐摩耗性 mg (100回転について)	200 以下	72
圧縮強さ (23℃) kN/cm ²	0.802 以上	1.623
耐 ア ル カ リ 性	18時間アルカリに浸しても異常がないものとする。	合格
ガラスビーズ含有率 %	1号=15+3.0 2号=20+3.0 3号=25以上	16
備 考	試験成績結果は、実績値に基づいた標準値です。 試験方法は、JIS K5665-2008 3種に準ずる。	

試 験 成 績 表

殿

大光ルート産業(株)いわき工場

福島県いわき市好間工業団地3-6

T E R 0246-36-7787

J I S 認証番号 J P 0308017



品 名	ルートライン 黄
規 格	JIS K 5665 3種1号

課 長	検査員

試 験 項 目	規 格	成 績
密度 (23℃) g/cm^3	2.3 以下	2.00
軟 化 点 $^{\circ}\text{C}$	80 以上	103
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
タ イ ヤ 付 着 性	3分後に塗膜がタイヤに付着してはならない。	合格
拡散反射率 (白に限る。) %	75 以上	——
黄 色 度 (白に限る。)	0~0.10	——
耐摩耗性 mg (100回転について)	200 以下	78
圧縮強さ (23℃) kN/cm^2	0.802 以上	1.324
耐 ア ル カ リ 性	18時間アルカリに浸しても異常がないものとする。	合格
ガラスビーズ含有率 %	1号=15+3.0 2号=20+3.0 3号=25以上	16
備 考	試験成績結果は、実績値に基づいた標準値です。 試験方法は、JIS K5665-2008 3種に準ずる。	

試 験 成 績 表

殿

大光ルート産業(株)いわき工場

福島県いわき市好間工業団地3-6
T E L 0246-36-7787



品 名	RSプライマー
規 格	社 内 規 格

課 長	検査員

試 験 項 目	社 内 規 格	成 績
外 観	浮遊物、沈殿物がなく淡黄褐色の液体であること。	合 格
比重（うきはかり・20℃）	0.85～0.95	0.90
不 粘 着 乾 燥 性（分）	10分以内でタイヤに塗膜が付着しないこと。	3
耐 水 性	水に24時間浸しても塗膜に異常のないこと。	合 格
耐 ア ル カ リ 性	水酸化カルシウム飽和水溶液に24時間浸しても塗膜に異常のないこと。	合 格
加 熱 残 分（％）	21～23	22.5
粘 度（Pa/23℃）	0.05～1.00	0.37
備 考 試験成績結果は、実績値に基づいた標準値です。		